TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026

060 - OFF SHORE MASTER 5k

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.
I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.
Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.
Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

ATTENZIONE: quando si impiegano inserti VHP verificare sempre il corretto collassamento dell'inserto usando l'apposito tampone passa/non passa cod. SXC---. Se necessario adattare la quota di pressatura per raggiungere il collassamento consigliato

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
0601	3/16 OFF SHORE MASTER 5K	-3	3/16	DN5	5.0	9.6	350	5000	1400	20000	SAF811	Stainless Steel (A316L)	12.4	0.488	0.5	0.0197	SXC811	12
0601	3/16 OFF SHORE MASTER 5K	-3	3/16	DN5	5.0	9.6	350	5000	1400	20000	SAF111	Carbon Steel	12.4	0.488	0.5	0.0197	SXC811	12
0602	1/4 OFF SHORE MASTER 5K	-4	1/4	DN6	6.5	12.1	350	5000	1400	20000	SAF821	Stainless Steel (A316L)	15.9	0.626	0.7	0.0276	SXC821	14
0602	1/4 OFF SHORE MASTER 5K	-4	1/4	DN6	6.5	12.1	350	5000	1400	20000	SAF121	Carbon Steel	15.9	0.626	0.7	0.0276	SXC821	14
0604	3/8 OFF SHORE MASTER 5K	-6	3/8	DN10	9.9	17.1	350	5000	1400	20000	SAF841	Stainless Steel (A316L)	21.4	0.843	0.7	0.0276	SXC841	19
0604	3/8 OFF SHORE MASTER 5K	-6	3/8	DN10	9.9	17.1	350	5000	1400	20000	SAF141	Carbon Steel	21.4	0.843	0.7	0.0276	SXC841	19
0605	1/2 OFF SHORE MASTER 5K	-8	1/2	DN12	13.0	21.7	350	5000	1400	20000	SAF851	Stainless Steel (A316L)	27.4	1.079	0.7	0.0276	SXC852	27
0605	1/2 OFF SHORE MASTER 5K	-8	1/2	DN12	13.0	21.7	350	5000	1400	20000	SAF151	Carbon Steel	27.4	1.079	0.7	0.0276	SXC852	27
0607	3/4 OFF SHORE MASTER 5K	-12	3/4	DN20	19.5	29.8	350	5000	1400	20000	SAF871	Stainless Steel (A316L)	35.4	1.394	0.7	0.0276	SXC872	31
0607	3/4 OFF SHORE MASTER 5K	-12	3/4	DN20	19.5	29.8	350	5000	1400	20000	SAF171	Carbon Steel	35.4	1.394	0.7	0.0276	SXC872	31
0608	1 OFF SHORE MASTER 5K	-16	1	DN25	25.9	39.0	350	5000	1400	20000	SAF881	Stainless Steel (A316L)	44.4	1.748	1.4	0.0551	SXC882	41
0608	1 OFF SHORE MASTER 5K	-16	1	DN25	25.9	39.0	350	5000	1400	20000	SAF181	Carbon Steel	44.4	1.748	1.4	0.0551	SXC882	41

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.