



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

063 - R7 ANTIABRASION TWIN

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
0630	1/8 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-2	1/8	DN4	4.0	8.3	210	3000	840	12000	SAB801	Stainless Steel (A316L)	10	0.394	0.3	0.0118	N/A	10
0630	1/8 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-2	1/8	DN4	4.0	8.3	210	3000	840	12000	SAB101	Carbon Steel	10	0.394	0.3	0.0118	N/A	10
0631	3/16 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-3	3/16	DN5	5.0	9.6	210	3000	840	12000	-	Carbon Steel	11.9	0.469	0.3	0.0118	N/A	12
0632	1/4 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-4	1/4	DN6	6.5	12.2	210	3000	840	12000	-	Carbon Steel	14.4	0.567	0.3	0.0118	N/A	14
0633	5/16 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-5	5/16	DN8	8.1	14.3	190	2700	760	10800	-	Carbon Steel	17.1	0.673	0.3	0.0118	N/A	16
0634	3/8 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-6	3/8	DN10	9.7	16.0	160	2300	640	9200	-	Carbon Steel	18.6	0.732	0.3	0.0118	N/A	16
0635	1/2 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-8	1/2	DN12	13.0	20.3	140	2000	560	8000	-	Carbon Steel	22.9	0.902	0.5	0.0197	N/A	23
0636	5/8 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-10	5/8	DN16	16.3	23.7	105	1500	420	6000	-	Carbon Steel	26.5	1.043	0.5	0.0197	N/A	23
0637	3/4 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-12	3/4	DN20	19.5	27.1	90	1300	360	5200	-	Carbon Steel	29.5	1.161	0.5	0.0197	N/A	27
0638	1 R7 ANTIAB.MSHA TWIN	-16	1	DN25	25.9	34.0	70	1000	280	4000	-	Carbon Steel	37.5	1.476	0.5	0.0197	N/A	36

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.