TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026

117 - ECOLOGY 2500 LT

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.
I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.
Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.
Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
1171	3/16 ECOLOGY 2500 LT	-3	3/16	DN5	5.0	8.5	175	2500	440	6250	SA1811	Stainless Steel (A316L)	11	0.433	0.3	0.0118	N/A	10
1171	3/16 ECOLOGY 2500 LT	-3	3/16	DN5	5.0	8.5	175	2500	440	6250	SA1111	Carbon Steel	11	0.433	0.3	0.0118	N/A	10
1172	1/4 ECOLOGY 2500 LT	-4	1/4	DN6	6.5	10.6	175	2500	440	6250	SA1821	Stainless Steel (A316L)	13.3	0.524	0.3	0.0118	N/A	12
1172	1/4 ECOLOGY 2500 LT	-4	1/4	DN6	6.5	10.6	175	2500	440	6250	SA1121	Carbon Steel	13.3	0.524	0.3	0.0118	N/A	12

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.