



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

183 - SW AGGRESSIVE CHEMICALS

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

ATTENZIONE: quando si impiegano inserti VHP verificare sempre il corretto collassamento dell'inserto usando l'apposito tampone passa/non passa cod. SXC---. Se necessario adattare la quota di pressatura per raggiungere il collassamento consigliato

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
1835	1/2 SW AGGRESSIVE CHEM	-8	1/2	DN12	13.2	20.7	350	5000	1400	20000	SAF851	Stainless Steel (A316L)	27.2	1.071	0.4	0.0157	N/A	27
1835	1/2 SW AGGRESSIVE CHEM	-8	1/2	DN12	13.2	20.7	350	5000	1400	20000	SAF151	Carbon Steel	27.2	1.071	0.4	0.0157	N/A	27
1836	5/8 SW AGGRESSIVE CHEM	-10	5/8	DN16	16.3	24.8	420	6000	1680	24000	SAF861	Stainless Steel (A316L)	31.2	1.228	0.5	0.0197	SXC872	31
1836	5/8 SW AGGRESSIVE CHEM	-10	5/8	DN16	16.3	24.8	420	6000	1680	24000	SAF161	Carbon Steel	31.2	1.228	0.5	0.0197	SXC872	31
1837	3/4 SW AGGRESSIVE CHEM	-12	3/4	DN20	19.6	29.2	350	5000	1400	20000	SAF871	Stainless Steel (A316L)	35.3	1.390	0.7	0.0276	SXC872	31
1837	3/4 SW AGGRESSIVE CHEM	-12	3/4	DN20	19.6	29.2	350	5000	1400	20000	SAF171	Carbon Steel	35.3	1.390	0.7	0.0276	SXC872	31
1838	1 SW AGGRESSIVE CHEM	-16	1	DN25	25.9	36.0	280	4000	1120	16000	SAL881	Stainless Steel (A316L)	43	1.693	0.7	0.0276	SXC881	41
1838	1 SW AGGRESSIVE CHEM	-16	1	DN25	25.9	36.0	280	4000	1120	16000	SAL181	Carbon Steel	43	1.693	0.7	0.0276	SXC881	41
1839	1+1/4 SW AGGRESSIVE CHEM	-20	1+1/4	DN32	32.0	45.2	310	4500	1240	18000	SAL891	Stainless Steel (A316L)	50.2	1.976	1.8	0.0709	SXC891	47
1839	1+1/4 SW AGGRESSIVE CHEM	-20	1+1/4	DN32	32.0	45.2	310	4500	1240	18000	SAL191	Carbon Steel	50.2	1.976	1.8	0.0709	SXC891	47

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.