TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

081 - 2SB - 喷涂及溶剂管

具有防静电性能的，用于高压喷涂和化学品输送的重载热塑软管 额定工作压力范围 215 至 425 bar (3100 至 6100 psi)



产品特点

内管
聚酰胺 PA6

增强层
两层钢丝

外胶层
聚氨酯 - 蓝色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合
要求软管具有非常高机械强度和/或要求具有导电性能的高压无气喷涂系统；各种要求优异耐化学性能的溶剂和腐蚀性流体

产品特点
核管选用聚酰胺材质；2层钢丝编织加强层，提高了软管的耐压性能及机械性能

产品描述
专为喷涂和化学品应用设计的重载高压软管，在提升机械性能和耐磨性能的同时仍保持重量轻和柔性好的特点；请参考化学兼容性表选型。

温度范围
-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F): 空气和水基流体 至 70 °C (158 °F)

技术标准
符合或优于 SAE 100R2.

产品标识
TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - 2SB - TWO STEEL BRAIDS PAINT SPRAY & SOLVENTS - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0812	DN6	1/4	-4	6.4	12.8	425	1700	0.252	0.504	6100	24400	4:1	40	1.57	242	0.163	SAC121	SAC821
0814	DN10	3/8	-6	9.8	16.8	350	1400	0.386	0.661	5000	20000	4:1	65	2.56	366	0.246	SAC141	SAC841
0815	DN12	1/2	-8	13.0	20.2	300	1200	0.512	0.795	4300	17200	4:1	85	3.35	441	0.296	SAC151	SAC851
0817	DN20	3/4	-12	19.5	27.8	215	860	0.768	1.094	3100	12400	4:1	170	6.69	697	0.468	SAC171	SAC871

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。