TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

# 127 - R8 喷涂及溶剂管

高压喷涂及溶剂用热塑软管，额定工作压力 245 至 350 bar (3500 至 5000 psi)




## 产品特点

### 内管
聚酰胺 PA6

### 增强层
一层芳纶

### 外胶层
聚氨酯 - 蓝色 - 外胶针刺 - 激光打标

### 应用场合
高压无气喷涂系统、以及对耐化学性要求高的溶剂和腐蚀性流体应用

### 产品特点
聚酰胺内管材质，加上芳纶编织加强层，在实现耐高压耐腐蚀的前提下仍可实现重量轻和良好的柔性-蓝色针刺外胶层

### 产品描述
专为喷涂及溶剂应用设计的高压树脂软管，蓝色的外塑层具有优异的耐磨性能。得益于核管优异的耐渗透性能，也适用于各种工业气体。请参考化学兼容性表选用适用的化学物质及气体。此软管不适用于有防静电要求的场合。

### 温度范围
-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F): 对空气和水基流体 至 70 °C ( 158 °F)

### 技术标准
优于SAE 100R8 / EN855 -R8 / ISO3949 -R8

### 产品标识
TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - R8 PAINT SPRAY & SOLVENTS - SAE 100R8-Dash Size - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| 零件号 | DN | Inches | Dash | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数 | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒 | A316L不锈钢套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | DN5 | 3/16 | -3 | 5.0 | 8.9 | 350 | 1400 | 0.197 | 0.350 | 5000 | 20000 | 4:1 | 30 | 1.18 | 49 | 0.033 | SAB111 | SAB811 |
| 1272 | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 11.5 | 350 | 1400 | 0.256 | 0.453 | 5000 | 20000 | 4:1 | 50 | 1.97 | 79 | 0.053 | SAB121 | SAB821 |
| 1274 | DN10 | 3/8 | -6 | 9.7 | 15.5 | 280 | 1120 | 0.382 | 0.610 | 4000 | 16000 | 4:1 | 60 | 2.36 | 132 | 0.089 | SAB141 | SAB841 |
| 1275 | DN12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 19.9 | 245 | 980 | 0.512 | 0.783 | 3500 | 14000 | 4:1 | 80 | 3.15 | 188 | 0.126 | SAB151 | SAB851 |

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。