TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

091 - 2SB POWER WASH STEEL

Tubo termoplastico con rinforzo in acciaio per idropulitrici industriali fino a 500 bar (7200 psi)



CARATTERISTICHE

Interno
Polimero termoplastico

Rinforzo
Due trecce in acciaio

Rivestimento
Elastomero termoplastico poliuretanico - nero - non microforato - marcatura laser

Applicazioni
Sistemi per idropulizia ad alta pressione come idropulitrici professionali, autolavaggi, compresi autolavaggi self-service

Caratteristiche
Costruzione robusta per applicazioni severe ed una lunga durata d'esercizio - Leggero - Compatto - Elevata flessibilità - Resistente all'abrasione

Descrizione
Tubo flessibile per alta pressione progettato per il collegamento fra la pompa e la lancia dell'idropulitrice - Il rinforzo in acciaio rende questo tubo estremamente resistente, ma comunque più leggero rispetto alle alternative in gomma - La costruzione e le pressioni di esercizio lo rendono la scelta ottimale per idropulitrici professionali o per autolavaggi self service

Temperature Di Lavoro
da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F)

ATTENZIONE
Non adatto per acqua calda o vapore. Massima temperatura 60°C / 140°F

Marcatura Standard
TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - 0914 - 2SB POWER WASH STEEL - 3/8 - DN10 - WP 500 bar / 7000 psi - WARNING > NOT SUITABLE FOR HOT WATER OR STEAM - MAX WATER TEMP 60 C / 140 F - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

Disponibile in versione assemblata: si prega di contattare l'ufficio commerciale per ulteriori dettagli

Part no.	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	SF	BR (mm)	BR (inch)	Peso (gr/m)	Peso (lb/ft)	Boccola standard	Boccola inox
0914	DN10	3/8	-6	9.8	16.8	500	1400	0.386	0.661	7250	18000	2.8:1	90	3.54	380	0.255	SAC141	SAC841

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.
Data documento: 16/11/2026
www.transferoil.com