



## 087 - 1SB - 一层钢丝编织耐磨管

经MSHA认证的一层钢丝编织加强的液压热塑软管 额定工作压力范围 95 至 360 bar (1300 至 5200 psi)



### 产品特点

#### 内管

弹性聚酯

#### 增强层

一层钢丝编织

#### 外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 无针刺 - 激光打标

#### 应用场合

需要额外机械保护的通用液压应用：工程机械、农用机械（包括制动系统）、起重和搬运设备、工业设备

#### 产品特点

细小的外径适合应用在紧凑空间或要求柔性安装场合、重量轻、钢丝编织层实现极小的受压膨胀和伸长性能 - 耐磨

#### 产品描述

符合或优于 UNI EN 853 1ST - EN 853 1SN 和 EN 857 1SC 压力标准。 - 符合或优于 UNI EN 853 1ST - EN 853 1SN 和 EN 857 1SC 对于压力的要求；适用于高压液压（矿物油、合成油或水基液压油）系统的高压软管；适用于通用液压动力传输，如工程机械、农业机械、叉车和其它高压设备；钢丝编织层相较纤维编织层提供了更好的机械保护；产品经MSHA认证，证书编号 IC-305.

#### 温度范围

-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F); 水基流体 至 70 °C (158 °F)

#### 真空度

-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

#### 技术标准

SAE 100R1. Meets or exceeds pressure specification of EN 853 1SN and EN 857 1SC

#### 产品标识

TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - 1SB - STEEL BRAID ANTIABRASION - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MSHA IC-305 - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0871	DN5	3/16	-3	5.0	9.7	360	1440	0.197	0.382	5200	20800	4:1	30	1.18	128	0.086	SAB111	SAB811
0872	DN6	1/4	-4	6.5	11.7	310	1240	0.256	0.461	4500	18000	4:1	40	1.57	164	0.110	SAB121	SAB821
0873	DN8	5/16	-5	8.1	13.2	250	1000	0.319	0.520	3600	14400	4:1	55	2.17	198	0.133	SAB131	SAB831
0874	DN10	3/8	-6	9.8	15.5	225	900	0.386	0.610	3200	12800	4:1	65	2.56	245	0.165	SAB141	SAB841
0875	DN12	1/2	-8	13.0	18.8	190	760	0.512	0.740	2700	10800	4:1	85	3.35	312	0.210	SAB151	SAB851
0876	DN16	5/8	-10	16.3	22.0	140	560	0.642	0.866	2000	8000	4:1	115	4.53	334	0.224	SAB161	SAB861
0877	DN20	3/4	-12	19.5	25.8	115	460	0.768	1.016	1600	6400	4:1	145	5.71	480	0.323	SAB171	SAB871
0878	DN25	1	-16	25.8	33.4	95	380	1.016	1.315	1300	5200	4:1	180	7.09	655	0.440	SAB181	SAB881

---

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。  
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。  
文本日期: 10/06/2026  
[www.transferoil.com](http://www.transferoil.com)